

IMPREGNAČNÍ PROSTŘEDKY – ROZTOKY

Parametr	Rozšířená nejistota měření (%)
Cu (měď) - chelatometricky	9
KAS (kvartérní amoniové sloučeniny)	9
3-jodo-2-propenyl-N-butykarbamát (IPBC)	14
Propiconazol	14
Tebuconazol	14
Permetrin	12
pH	0,3 (abs)

IMPREGNAČNÍ PROSTŘEDKY – DŘEVA

Parametr	Rozšířená nejistota měření (%)
Cu (měď) - AAS	16
KAS (kvartérní amoniové sloučeniny)	14
3-jodo-2-propenyl-N-butykarbamát (IPBC)	18 (*)
Propiconazol	17
Tebuconazol	18 (*)
Permetrin	16

Pozn 1: Rozšířená nejistota – je kombinovaná nejistota rozšířena koeficientem rozšíření k, jehož hodnota je pro 95 % interval spolehlivosti (pro normální rozdělení) rovna 2 (k=2). Tato nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.
(*) kvalifikovaný odhad.